



COMPOSICION: NR/SBR VIRGEN Y RECICLADO+ ADITIVOS+PIGMENTOS

PROCESO PRODUCCION: MOLDEO Y SOLDADO

ROTURA: 60 Kg/cm2 +/-10%

RANGO DE TEMPERATURA DE USO: -20°C/70°C

RESISTENCIA QUIMICA: NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES

NO RESISTENTE AL FUEGO.

VENTAJAS: AMORTIGUANTE Y RESISTENTE, FACIL INSTALACION, RESISTENTE INTEMPERIE

Artículo	DETALLES	ANCHURA (mm)	LONGITUD (mm)	ESPESOR (mm)	M ² /ROLLO
APN10X80X15	Rollo pico negro	1.000	8.000	15	8