

# METAL CORTEN PROTECTOR

## Protección antioxidante para acero corten

### ▪ CARACTERÍSTICAS

METAL CORTEN PROTECTOR es un protector antioxidante de base aceite para frenar el proceso de óxido sobre superficies férricas como el acero Corten. Ideal para la aplicación directa sobre aceros y hierros oxidados naturalmente o acelerados con el oxidante METAL CORTEN ÓXIDO. La aplicación del protector confiere un acabado natural protegido evitando manchas y conservando la superficie original durante largo plazo con fácil mantenimiento.

Adecuado para su uso en interior o exterior sobre superficies verticales u horizontales: Puertas, vallas, pérgolas, mobiliario, fachadas, escaleras, carpintería, esculturas, ornamentos y todo tipo de elementos arquitectónicos y de decoración.

### ▪ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de calamina. El óxido debe estar grabado en la superficie y libre de polvo y otros contaminantes. Se recomienda lavar la superficie con agua abundante a presión o con cepillos.

Si la superficie presenta grasa debe ser desengrasada con detergente o disolvente adecuado. Dejar secar y proceder a la protección

### APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de METAL CORTEN PROTECTOR con brocha, rodillo o pistola. Realizar siempre una prueba y consulte la ficha técnica y de seguridad antes de la aplicación.

Aplicar una primera capa sobre la superficie saturando uniformemente las zonas a tratar. En superficies verticales empezar aplicando el producto de abajo hacia arriba para evitar goteos. Dejar secar 6 horas y volver a repetir la aplicación.

### ▪ PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE

Lijar superficialmente la superficie para eliminar capas sueltas o mal adheridas y lavar con agua a presión o cepillos de nylon. Dejar secar. Aplicar 1 o 2 capas de METAL CORTEN PROTECTOR según requiera la superficie para renovar la protección y así evitar el posterior deterioro de la superficie cuando está expuesta a la humedad y a la intemperie.

### ▪ DATOS TÉCNICOS

Rendimiento	12-14 m <sup>2</sup> /L por capa
Intervalo entre capas	24 h. Secado al tacto 30 minutos
Temperatura de aplicación	5°-35°C
Limpieza de material	White Spirit
Envases	1 L y 5 L