



BRICOFIX

Papel Pintado

Ficha técnica
Revisión
06/2019



DESCRIPCION:

Adhesivo en base a derivados celulósicos.

APLICACIONES:

Especialmente indicado para la colocación de papeles pintados.

INDICACIONES DE USO:

Para la preparación de la cola, se vierte el polvo sobre el agua fría agitando continuamente mientras se incorpora todo el polvo. A continuación se deja reposar durante un mínimo de 15 minutos y se remueve de nuevo, quedando así el producto listo para su empleo.

La dosificación se realiza según la siguiente Tabla:

APLICACION	PROPORCION	VERTER UNA BOLSA EN:
Papeles fuertes	1:40	5 l de agua
Papeles medios	1:50	6 ¼ l. de agua
Papeles finos	1:60	7 ½ l. de agua
Preparación de paredes	1:70	8 ¾ l. de agua

El adhesivo así preparado se aplica con brocha o rodillo sobre el dorso del papel a pegar, dejando que se humecte perfectamente.

A continuación se coloca la banda de papel sobre la pared que ha de estar limpia, seca y perfectamente preparada.

Con ayuda de una esponja o cepillo, se procede a alisar la superficie eliminando las bolsas de aire mediante una suave presión desde el centro hacia los bordes del papel.

En las juntas se recomienda hacer presión con un rodillo de goma.

El adhesivo está protegido en su composición frente al enmohecimiento y la putrefacción.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Gránulos finos de color blanco
Viscosidad: Brookfield RVT, Sp 4 a 10 rpm, 23°C
Medida en solución al 2% en agua
15.000 ± 5.000cps.
Disolución: Transparente

ALMACENAMIENTO:

Al menos 3 años en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACIÓN:

Caja de 125 g.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com



BRICOFIX

Papel Pintado

Ficha técnica
Revisión
06/2019

Para más información solicite la Hoja de Seguridad del producto.